

OX-SDB120

Sanitärabdichtband mit einseitigem Klebestreifen

Art. Nr. 841185



Anwendungsbereiche

OX-SDB120 wird für die sichere und langfristig haltbare Abdichtung von Anschlussfugen an Wannen und sonstigen Objekten in Feucht- und Nassräumen im **oxiegen-Abdichtsystem** verwendet. Ferner in der Kombination mit streich- und/oder spachtelfähigen Produkten wie **OX-FDF** oder **OX-ZWEI**. **OX-SDB120** erfüllt die Beanspruchungsklassen A, B und C.

Untergründe

Geeignet sind alle üblichen, fachgerecht vorbereiteten Untergründe, die zur Aufnahme von Abdichtungen und Fliesenbelägen geeignet sind.

Verarbeitung

OX-SDB120 mit dem Selbstklebestreifen am Wannenrand so ankleben, dass dieser Bereich später von der Silikonfuge abgedeckt wird. Die andere Seite mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007+A1:2012 C2 S1 TE), **OX-FDF** (Streichfolie) oder **OX-ZWEI** (mineralische Flächenabdichtung) vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten.

Stöße mindestens 5 cm überlappen und vollflächig verkleben.

Darauf achten, dass die Fugenbereiche frei von Kleber oder Abdichtungsstoff bleiben.

Die sonst übliche Schlaufenbildung entfällt aufgrund der sehr hohen Dehnfähigkeit von **OX-SDB120**.

Produktprofil

Hochwertige Vlies-/Folienkombination mit hohem Quer- und Längsdehnungspotential. **OX-SDB120** ist mit einem einseitigen Klebestreifen zum einfachen und sicheren Ankleben an Metall, Kunststoff, Holz und dergleichen ausgestattet.

Die innenliegende Folie ist so gewählt, dass selbst bei einer Dehnung $\geq 400\%$ die Funktion und Dichtheit von **OX-SDB120** sicher gegeben ist.

Eigenschaften

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung
- einseitiger Klebestreifen aus aggressiv klebendem Kautschuk-Klebstoff
- beidseitig vlieskaschiert

Technische Daten

Farbe ozeanblau
 Dicke 0,3 mm
 Gewicht 30 g/m
 WU-Schlitzdruckprüfung bestanden
 Reißfestigkeit längs ≥ 350 %
 Reißfestigkeit quer ≥ 400 %
 Diffusionswert sd 70
 Die chemische Beständigkeit gemäß PG-VIV-F ist gegeben
 Breite.....120 mm
 Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur+ 10 °C bis + 30 °C
 Materialtemperatur.....+ 15°C
 Breite des Klebestreifen 30 mm
 LieferformRolle 25 m
 Lagerung - im Originalgebände, trocken gelagert.....12 Monate

Hinweis

Selbstklebende Produkte erfordern immer einen ebenflächigen, trockenen und staubfreien Untergrund. Niedrige Temperaturen beeinflussen die Anfangshaftung negativ. Im Zweifelsfall vor der Verarbeitung warm lagern.

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.