

OX-FDF

Lösungsmittelfreie, silikonverträgliche Flüssigfolie zur flexiblen Abdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen

Art. Nr. 505309

Anwendungsbereiche

Zur fachgerechten Flächenabdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen. Bei mäßiger Beanspruchung gemäß Beanspruchungsklasse A0 nach ZDB-Merkblatt für Wand- und Bodenflächen. Einsetzbar zur Innenabdichtung für Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I an Wänden und W0-I bis W1-I auf Böden nach DIN 18534.

Dichtbänder, Ecken und Manschetten werden mit **OX-FDF** einfach und funktionssicher verklebt.

Untergründe

Geeignet sind alle bauüblichen, mineralischen Untergründe. Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und frei von allen haftungsmindernden Stoffen sowie frei von Öl, Fett und Staub sein. Durchgehende Risse dürfen nicht vorhanden sein. Bei hoher Beanspruchung (A) sind keine feuchtigkeitsempfindlichen Untergründe gestattet. Zunächst ist der Untergrund mit **OX-UG** zu grundieren.

Unebenheiten im Untergrund dürfen auf keinen Fall mit der Dichtmasse ausgeglichen werden, sie sind vor der Ausführung der Abdichtung mineralisch zu egalisieren.

Die Restfeuchte darf nachstehende Werte nicht überschreiten:

Zementestrich.....	2,0 %
Anhydritestrich.....	0,5 %
Anhydritestrich beheizt.....	0,3 %

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren und mittels Fellroller, Flächenstreicher oder Spachtel in mind. zwei Schichten und in zwei Farben gemäß DIN 18534 satt und gleichmäßig auftragen. Jede Schicht muss trocknen, bevor die nächste aufgebracht wird. Zur Erleichterung der Schichtdickenkontrolle sollte der erste Auftrag in der dunkleren bzw. farbintensiveren Farbe und der folgende mit dem helleren Farbton ausgeführt werden. Ein Durchscheinen der dunkleren Farbe signalisiert eine zu dünne Auftragsstärke und muss vermieden werden. In riss-gefährdeten Bereichen wie Ecken, Wand- und Bodenanschlüsse **oxiegen** Dichtbänder und Formteile wie Ecken und Manschette einbauen.

Technische Daten

Farbe.....	grau/blau
Verarbeitungstemperatur	> + 5 °C
Mindesttrockenschichtdicke.....	0,5 mm
Empf. Nassschichtdicke.....	0,8 mm

Verbrauch:

Der Verbrauch liegt bei 350 bis 700 g pro Schicht je nach Beschaffenheit der Oberfläche. Der Gesamtverbrauch für 0,5 mm Trockenschichtdicke beträgt mindestens 1 kg/m².

Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.

Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.

oxiegen®

SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe
Germany | Fon +49 5252 977717-0
Fax + 49 5252 977717-9
www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.