





\*Diese Werte sind Durchschnittswerte, da sie in Abhängigkeit von Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren können.

#### Haftzugfestigkeit:

Trocken..... > 1,0 N/mm<sup>2</sup>  
Nasslagerung..... >1,0 N/mm<sup>2</sup>  
Frost-Tauwechsel-Lagerung..... > 1,0 N/mm<sup>2</sup>  
Warmlagerung..... > 1,0 N/mm<sup>2</sup>  
Brandklasse EN 13501-1..... Klasse E  
Verbrauch.....ca. 2,4 kg/m<sup>2</sup> bei 6 mm Zahnung  
.....ca. 3,2 kg/m<sup>2</sup> bei 8 mm Zahnung  
.....ca. 3,8 kg/m<sup>2</sup> bei 10 mm Zahnung  
Abhängig von der Rauigkeit des Untergrunds kann der Verbrauch wesentlich höher sein.

Lieferform.....25 kg Sack  
Lagerung: 12 Monate im Originalgebinde, verschlossen und trocken gelagert.  
Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen.

#### Hinweise

**OX-ZWANZIG** nicht mit Wasser wieder gängig machen, wenn es bereits angefangen hat zu erstarren. Angedicktes Material aushärten lassen und als Bauschutt entsorgen.

**OX-ZWANZIG** kann im frischen Zustand mit Wasser entfernt werden. Sobald er ausgehärtet ist, werden säurebasierte Reiniger wie verdünnte Salzsäure oder eine mechanische Entfernung erforderlich.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Alle angegebenen Produktmerkmale sind unter kontrollierten Laborbedingungen gemäß den jeweilig relevanten Normen ermittelt worden. Unter Baustellenbedingungen ermittelte Werte können davon abweichen.

#### Gefahrenhinweise

**OX-ZWANZIG** ist als zementhaltiges Produkt nach der Gefahrenstoffverordnung/EG-Richtlinien als Gefahrstoff eingestuft

Reizt die Augen und die Haut.  
Berührung mit Augen und Haut vermeiden.  
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.  
Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe einholen und Verpackung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

**Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.**

**GISCODE: ZP1 – OX-ZWANZIG**

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe  
Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter [www.oxiegen.de](http://www.oxiegen.de) herunterladen.

Stand 28.02.2019/OX