

## Technisches Merkblatt

# BIBERBAND-KF120

Systemdichtband für die sichere Abdichtung der Stöße der Abdichtbahnen BIBER-TB40 und BIBER-BD20 plus gemäß DIN 18534.

12 cm breit 0,3 mm dick



## Technische Produktinformationen

Beidseitig Vlieskaschiert, zur sicheren Abdichtung der Stöße der Abdichtbahnen BIBER-TB40, BIBER-BD20 Plus und von Innen- und Außenecken gemäß DIN 18534.

- Wand- & Bodenflächen
- Innen & Außen
- Witterungsbeständig
- Beständig gegen verdünnte Laugen, verdünnte Säuren und Mikroorganismen
- Hohe Längs- und Querdehnung
- Abdichtung in allen WEK W0-I – W3-I Wand- und Bodenbereich
- Erfüllt die Anforderung DIN 18534
- Systemprüfung AbP BIBER-BD20, BIBER-TB40, BIBER-BD20 plus
- Systemprüfung AbP OX-ZWEI
- Systemprüfung AbP OX-FS1K
- Überlappungsverklebung bis WEK W2-1 mit System Flex-Fliesenkleber OX-EINS C2 TE S1



 Hier geht's zur oxiegen Homepage

### Liefergrößen

Produkt	Art.-Nr.	VPE	Palette
BIBERBAND-KF120	13000007	50m Rolle	9600 m



### Anwendungsbereich:

Systemdichtband für die sichere Abdichtung der Stöße der Abdichtbahnen BIBER-TB40 und BIBER-BD20 plus auf Balkonen und Terrassen. Zur sicheren flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Wand- und Bodenflächen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich. Badezimmer, Feucht- und Nassräume, Großküchen, Schwimmbäder, Beckenumgangsbereiche, hochfrequentierte Sportstätten, Molkereien, lebensmittelverarbeitende Betriebe im Innenbereich die mit Fliesen und Platten belegt werden. Abdichtungen gemäß DIN 18534 in allen Wassereinwirkungsklassen WEK W0-I – W3-I, auch bei geringer chemischer Belastung. Beanspruchungsklassen A, B, C, ZDB-Merkblatt.

### Untergründe:

Zementestriche CT, Calciumsulfatestriche CA, Calciumsulfatfließestriche CAF, Gussasphaltestriche AS, Magnesitestriche MA, Kunstharzestriche SR, Trockenestriche. Gipskartonplatten doppelt beplankt, Fußbodenheizungen, alte festliegende Fliesenbeläge, Kalkzementputz, Zementputz, Gipsputz, Hartschaumplatten. Beton und Leichtbeton mind. 3 Monate alt. Die jeweiligen Untergründe müssen trocken, tragfähig, formstabil, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen und Platten geeignet sein. Bodenflächen aus Holzwerkstoffen.

**Bei Sonderkonstruktionen wenden sie sich bitte an die Anwendungstechnik.**

**Kontakt: [technik@oxiegen.de](mailto:technik@oxiegen.de)**

### Untergrundvorbereitung:

Haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen. Risse im Estrich werden mit geeignetem Epoxidharz und Edelstahlwellverbindern gemäß Herstellerangaben geklammert und im Überschuss abgesandet. Ausgleichsspachtelungen bei Unebenheiten sind grundsätzlich auf dem Untergrund vor dem Aufbringen von der Abdichtbahn auszuführen. Es gelten hier die Vorgaben im technischen Merkblatt des jeweiligen Produktes. Calciumsulfat gebundene Estriche CA, CAF sind gemäß der Herstellerangaben an- oder abzuschleifen. Sinterschichten sind entsprechend durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Untergründe absaugen. Saugende Untergründe mit OX-UG Universalgrundierung, nicht saugende Untergründe mit OX-Multigrund rapid grundieren. Die Grundierung muss zwingend durchgetrocknet sein. Bei Heizestrichen muss das Aufheizprotokoll abgeschlossen sein und die erforderliche Belegreife vorweisen. CT 2 % CM, CA und CAF  $\leq$  0,5 % CM unbeheizt, CA und CAF  $\leq$  0,3 % CM beheizt.

### Verarbeitung:

Bei Abdichtung mit BIBER-BD20 oder BIBER-BD20 Plus kann die Verklebung bis WEK W2-I mit dem Systemkleber OX-EINS C2 TE S1 ausgeführt werden.

Bei WEK W3-I erfolgt die Verklebung mit OX-MS1K, MS1K Rapid, OX-ZWEI oder OX-FS1K. Bei der Abdichtung von Balkonen und Terrassen mit BIBER-TB40 oder BIBER-BD20 Plus erfolgt die Verklebung nur mit OX-MS1K, MS1K Rapid, OX-ZWEI oder OX-FS1K. Die Kanten und Übergänge überarbeiten, so dass keine Hinterläufigkeit entsteht. Bei Abdichtung von Flächen mit OX-ZWEI oder OX-FS1K wird auf den fachgerechten vorbereiteten Untergrund zunächst das Abdichtungsmaterial im Streich- oder Spachtelverfahren aufgebracht und das Dichtband OX-PE120 vollflächig im Bereich von Anschluss- und Bewegungsfugen verklebt. Die Überlappungen zu Innen- und Außenecken oder Dichtbandverbindungen sind mind. 5 cm und hohlraumfrei auszuführen.

### Wichtiger Hinweis:

Bei Abdichtung mit BIBER-TB40 und BIBER-BD20 plus erfolgt die Verklebung der OX-Ecken, Formteile, Manschetten und der Dichtbänder immer auf der Abdichtungsbahn. Bitte beachten sie die Technische Dokumentation in den jeweiligen technischen Merkblättern der verschiedenen Abdichtungssysteme. Die Überlappungen sind mind. 5 cm auszuführen.

### Zusatzkomponenten:

- OX-UG, OX-Multigrund rapid
- OX-EINS, OX-VIER, OX-FÜNF/S, OX-ZEHN, OX-ZWANZIG/2K
- OX-ZWEI, OX-FS1K, OX-MS1K, OX-MS1K rapid
- OX-Formteile
- BIBER-BD20, BIBER-BD20 plus, BIBER-TB40



**Technische Daten:**

Vliesfarbe	Grün
Materialstärke	ca. 0,3 mm +/- 0,1mm
Breite	12 cm +/- 1mm
Bauteil/Verarbeitungstemperatur	+ 5°C bis 30°C
Schlitzdruckprüfung	2,5 bar
Beständigkeit	Laugen, 5 % Milchsäure, 5 % Essigsäure, 3 % Salzsäure
Reißdehnung	> 350 %

**Sicherheits- & Gefahrenhinweis:**

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung EG Nr. 1272/2008

**Lagerung:**

Im geschlossenen Originalverpackung bei trockener und fachgerechter Lagerung mind. 24 Monate ab Produktionsdatum.

**Hinweise:**

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Für technische Fragen: Anwendungstechnik / Telefon +49 5252 977717-24 / Mail: [technik@oxiegen.de](mailto:technik@oxiegen.de)



Dein Ansprechpartner  
in der Nähe



Hilfestellung beim Verarbeiten  
Anwendungsvideos von Oxiegen

