

OX-EINS

Flex-Fliesenkleber C2 TE S1

Systemkleber der *oxiegen* Bahnen-Abdichtungssysteme

Art. Nr. 16000001



Anwendungsbereiche

OX-EINS wird zur Verlegung von Fliesen, Platten und Großformaten aus Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut sowie Klinker, Betonwerkstein und auch dunkler, nicht durchscheinenden Natursteinmaterialien eingesetzt.

OX-EINS ist der geprüfte Systemkleber in allen *oxiegen* Bahnen-Abdichtungssystemen und auch zum Verkleben von Dichtbändern und Formteilen in W0-I bis W2-I bestens geeignet.


OX-EINS ist ein besonders leistungsstarker und flexibler Systemfliesenkleber mit einer zügigen Festigkeitsentwicklung und somit bestens geeignet zur sicheren Verlegung aller Fliesenformate. Das schließt die modernen Großformate mit ein.

OX-EINS eignet sich für die sichere Fliesenverlegung auf allen bauüblichen, tragfähigen und formstabilen Untergründen im Innen- und Außenbereich. Dazu gehören ganz besonders auch beheizte Flächen.

Untergründe

Sie müssen sauber, ebenflächig, tragfähig und formbeständig sein. Unebenheiten bis 5 mm können mit **OX-EINS** vor der Fliesenverlegung ausgeglichen werden.

Die Restfeuchte muss bei zementgebundenen Untergründen $\leq 2\%$, bei Calciumsulfat- oder An-

 0800
oxiegen GmbH Hohe Kamp 23 D-33175 Bad Lippspringe 14
OX-EINS
Zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen im Innen- und Außenbereich für Fliesen- und Plattenarbeiten C2 EN 12004

hydritestrichen $\leq 0,5\%$ bzw. bei AE Heizestrichen $\leq 0,5\%$ erreicht haben.

Alle saugenden Untergründe und auch Gipsbaustoffe und Gipskartonplatten mit der Universalgrundierung **OX-UG** vorstreichen und vollständig trocknen lassen.

Anhydritestriche unbedingt vorher an-/abschleifen und absaugen.

Bei Termindruck ist auf kritischen und jungen Untergründen, wie gerade begehbare Zementestriche, Anhydritestriche mit Restfeuchte $\leq 3\%$, die Entkopplungsbahn **PANTHER-QE10** oder die Kombibahn **BIBER-BD20 plus** mit **OX-EINS** vollflächig und hohlraumfrei zu verlegen.

Auch Heizestriche sind so ohne lange Wartezeit mit Fliesen belegbar. Das Aufheizprotokoll kann dann 21 Tage nach Abschluss der Fliesenarbeiten in gewohnter Art und Weise erfolgen.

Bitte die aktuellen technischen Merkblätter der jeweiligen Produkte unter www.oxiegen.de beachten.

Verarbeitung

25 kg **OX-EINS** mit 6,5 l bis 9,5 l (abhängig vom Fliesenformat und Einsatzbereich) sauberem Leitungswasser in einem sauberen Mischgefäß mit einem langsam laufendem Rührgerät (ca. 300 U/Min.) zu einer pastösen, klumpenfreien Masse

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49-(0) 52 52 97 77 17 10 - Fax: +49 (0) 52 52 97 77 17 9 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX

