

## Technisches Merkblatt

# OX-FEINFUGE

Zementärer, flexibler, wasser- & frostfester, schmutzabweisender, staubreduzierter Fugenmörtel mit Perleffekt nach CG 2 WA und DIN EN 13888 Zu m Verfugen von keramischen Belägen, Feinsteinzeug Steingut, Steinzeug auf allen Wand- & Bodenflächen.



## Technische Produktinformation

Zementärer, flexibler, wasser- & frostfester, schmutzabweisender, staubreduzierter Fugenmörtel mit Perleffekt nach CG 2 WA und DIN EN 13888. Glatte und feine Oberfläche für Fugenbreiten von 1 – 7 mm im Innen- und Außenbereich.

- Innen- & Außenbereich
- Wand & Boden
- Feucht- & Nassraumgeeignet
- Für alle keramischen Fliesen, Glasmosaik, Feinsteinzeug, Steinzeug & Steingut
- Staubreduziert
- Flexibel
- Mit Perleffekt
- Wand- & Fußbodenheizung geeignet
- Feine glatte Oberfläche
- Hohe Flankenhaftung
- Wiederverschließbare Kunststoffeimer
- Leichte Verarbeitung
- Hohe Farbstabilität
- Verringerte Wasseraufnahme nach 30 Min < 2g



Hier geht's zum  
Verbrauchsrechner

### Liefergrößen

Produkt	Art.-Nr.	Fugenfarbe	Gebinde	Art.-Nr.	Fugenfarbe	Gebinde
OX-FeinFuge	27000019	Silbergrau	4 kg Eimer	27000020	Silbergrau	8 kg Eimer
OX-FeinFuge	27000021	Manhattan	4 kg Eimer	27000022	Manhattan	8 kg Eimer
OX-FeinFuge	27000023	Grau	4 kg Eimer	27000024	Grau	8 kg Eimer
OX-FeinFuge	27000025	Anthrazit	4 kg Eimer	27000026	Anthrazit	8 kg Eimer
OX-FeinFuge	27000027	Weiß	4 kg Eimer	27000054	Weiß	8 kg Eimer
OX-FeinFuge	27000028	Bahama	4 kg Eimer	27000029	Bahama	8 kg Eimer

## OX-FEINFUGE

Zementärer, flexibler, wasser- & frostfester, schmutzabweisender, staubreduzierter Fugenmörtel mit Perleffekt nach CG 2 WA und DIN EN 13888 Zu m Verfugen von keramischen Belägen, Feinsteinzeug Steingut, Steinzeug auf allen Wand- & Bodenflächen.



### Anwendungsbereich:

Zum Verfugen von keramischen Belägen, Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut, Betonwerkstein. Speziell für Feucht- und Nassbereiche, sowie für Fußbodenheizungen geeignet. Durch den Perleffekt wird zuverlässig Schmutz von der feinen Oberfläche abgewiesen. OX-FEINFUGE verhindert dadurch zuverlässig die Fleckenbildung auf dem Fugenmörtel.

### Untergründe Wand/Bodenflächen:

Betonflächen, Zementestriche CT, Anhydritestriche CA und CAF, Gussasphalt, Gipsputz, Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Porenbeton, Holzwerkstoffe. Der Untergrund muss trocken, frostfrei, tragfähig, formstabil und frei von allen haftungsmindernden Bestandteilen sein.

### Untergrundvorbereitung:

Der Verlegemörtel muss ausreichend durchgetrocknet sein. Mörtelreste sind zu entfernen, Fugenflanken müssen trocken und frei von Staub und haftungsmindernden Bestandteilen sein.

### Verarbeitung:

In einem sauberen Mischgefäß die entsprechende saubere Wassermenge vorlegen, ca. 0,24 L/kg. OX-FEINFUGE zugeben und mit einem geeigneten Rührgerät mind. 3 Minuten durchrühren, Reifezeit von ca. 2-3 Minuten einhalten und nochmals durchrühren. OX-FEINFUGE mit geeignetem Werkzeug einbringen. Bei saugenden Belägen die Fläche leicht vornässen. Nach ausreichender Standzeit, in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Belages, den Belag diagonal zum Fugenquerschnitt sauber abwaschen, ohne die Fugenoberfläche auszuwaschen. Das Abwaschwasser regelmäßig durch Frischwasser ersetzen. Die Verfugung ist vor erhärtungsschädigenden Einflüssen, wie hohe Temperaturen, Wind, Regen oder Frost zu schützen. Begehbar nach ca. 24 Std.

### Zusatzkomponenten:

- OX-UG, OX-HG,
- OX-ZWEI, OX-FS1K
- OX-EINS, OX-ZEHN, OX-ZWANZIG, OX-ZWANZIG/2K, OX-FÜNF/S

### Technische Daten:

Farbe	Silbergrau, Manhattan, Grau, Anthrazit, Weiß, Bahama
Wasserbedarf	0,24 L/kg*
Gebindegröße	4kg, 8kg
Verarbeitungstemperatur	+ 15 °C bis + 25 °C
Reifezeit	ca. 3 Minuten
Topfzeit	120 Min.
Offene Zeit	30 Min.

\* Bei Anthrazit beträgt der Wasserbedarf ca. 0,22 l pro kg OX-FeinFuge

## OX-FEINFUGE

Zementärer, flexibler, wasser- & frostfester, schmutzabweisender, staubreduzierter Fugenmörtel mit Perleffekt nach CG 2 WA und DIN EN 13888 Zu m Verfugen von keramischen Belägen, Feinsteinzeug Steingut, Steinzeug auf allen Wand- & Bodenflächen.



### Sicherheits- & Gefahrenhinweis:

Das Produkt enthält Zement und ist nach den EG-Richtlinien als Gefahrstoff eingestuft. Reizt die Haut und Augen. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung und Brille tragen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen und umgehend Arzt konsultieren.

**Bitte gültiges Sicherheitsdatenblatt beachten.**

**GISCODE: ZP1**

### Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebilde bei trockener und fachgerechter Lagerung mind. 36 Monate ab Herstellungsdatum.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit

16.05.2023 | OX

**oxiegen GmbH**  
Hohe Kamp 23  
33175 Bad Lippspringe

Telefon +49 5252 977717-0  
Telefax +49 5252 977717-9

info@oxiegen.de  
www.oxiegen.de

Für technische Fragen:  
Anwendungstechnik

Telefon +49 5252 977717-24

technik@oxiegen.de



Dein Ansprechpartner  
in der Nähe

Hilfestellung beim Verarbeiten?  
Anwendungsvideos von oxiegen!

