

OX-Multigrund rapid

Schnelltrocknende Spezialgrundierung für saugende und nicht saugfähige Untergründe. Vorbereitung für nachfolgende Spachtel-, Ausgleichs-, und Verlegearbeiten mit Mineralischen Produkten.



Technische Produktinformation

Haftvermittelnde, lösmittelfreie, einkomponentige, gebrauchsfertige, sehr schnelltrocknende Grundierung auf Spezialdispersionsbasis. Zur Vorbereitung nicht saugender und saugender Untergründe (Bei saugenden Untergründen verdünnt mit Wasser bis max. 20 %; bei Anhydritestrichen bis max. 5 %). Nach der Trocknung wird eine griffige Oberfläche erreicht. Im Innen- und Außenbereich für Wand- und Bodenflächen. OX-Multigrund rapid ist auf Anhydritestrichen als Grundierung bis zu einer Fliesengröße von 10.000 cm² (z. B. 100 x 100 cm) einsetzbar. Sowohl geeignet vor dem Spachteln mit Oxiegen Spachtel- und Ausgleichsmassen und vor der Fliesenverlegung; speziell für den Sanierungsbereich Fliese auf Fliese.

- Gebrauchsfertig
- Schnelltrocknend
- Für Fliese auf Fliese
- Wand & Boden
- Feuchtigkeitsbeständig
- Innen & Außen
- Quarzsand gefüllt
- Lösemittelfrei
- Verschleißbarer Eimer
- Leichte Verarbeitung



Hier geht's zum Verbraucherechner

Liefergrößen

Produkt	Art.-Nr.	VPE
OX-Multigrund rapid	27000055	5kg Eimer

OX-Multigrund rapid

Schnelltrocknende Spezialgrundierung für saugende und nicht saugfähige Untergründe. Vorbereitung für nachfolgende Spachtel-, Ausgleichs-, und Verlegearbeiten mit Mineralischen Produkten.



Anwendungsbereich:

Saugende und nicht saugende Wand- und Bodenflächen im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich z.B. Badezimmer, Feucht- und Nassräume und Großküchen, auf denen nachfolgend Spachtel-, Ausgleichs-, und Verlegearbeiten mit mineralischen Produkten ausgeführt werden sollen.

Untergründe Wand/Bodenflächen:

Saugende und nichtsaugende Untergründe wie vorhandene Fliesenbeläge, Naturwerkstein, Magnesiaestriche, Beton, Zementestriche, Anhydritestriche (Auf Anhydritestrichen als Grundierung bis zu einer Fliesengröße von 10.000 cm² z. B. 100 x 100 cm einsetzbar), Gussasphalt, Gipsputz, Kalkzementputz Mauerwerk, Gipskartonplatte, Gipsbauplatte, schalglatter Beton, Porenbeton, Bodenflächen aus Holzwerkstoffen (2-maliger purer Auftrag).

Bei Sonderkonstruktionen wenden sie sich bitte an die Anwendungstechnik.

Kontakt: technik@oxiegen.de

Untergrundvorbereitung:

Die jeweiligen Untergründe müssen trocken, tragfähig, formstabil, sauber und zum Belegen mit Fliesen und Platten geeignet sein. Haftungsmindernde Bestandteile sind zu entfernen. Der Untergrund muss frei von Schmutz, Öl, Wachs und von losen Bestandteilen sein. Calciumsulfat gebundene Estriche CA, CAF sind gemäß der Herstellerangaben an- oder abzuschleifen. Sinterschichten sind entsprechend durch geeignete Maßnahmen zu entfernen. Untergrund absaugen.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei stark saugenden, zementären Untergründen soll OX-Multigrund rapid bis max. 20 % mit Wasser bzw. bei Calciumsulfatestrichen, bis max. 5 % mit Wasser verdünnt werden. Speziell bei bei Calciumsulfatestrichen mit einem Quast oder Besen einmassiert werden (Probeflächen sind in diesem Fall zu empfehlen). Auf nicht saugenden Untergründen z.B. Fliesen, unverdünnt auftragen. Bei Bodenflächen aus Holzwerkstoffen sind zwei Schichten OX-Multigrund unverdünnt aufzutragen. Gleichmäßig auf den gereinigten Untergrund auftragen und Pfützenbildung vermeiden. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Technische Daten:

Farbe	Cremeweiß/Gelb
Basis	spezielle Kunststoffdispersion
Untergrund Verlege fertig nach	saugend: ca.15 Min. nicht saugend: ca. 30 Min. feuchteempfindlich: ca.2-3 Std.
Bauteiltemperatur	+ 5 °C bis + 25 °C
Spez. Gewicht	1,30 g/cm ³
Verbrauch	ca. 100-150 g/m ²
Lieferform	5 kg Gebinde

Technisches Merkblatt

OX-Multigrund rapid

Schnelltrocknende Spezialgrundierung für saugende und nicht saugfähige Untergründe. Vorbereitung für nachfolgende Spachtel-, Ausgleichs-, und Verlegearbeiten mit Mineralischen Produkten.



Sicherheits- & Gefahrenhinweis:

Reinigung der Geräte im frischen Zustand mit viel Wasser. Angetrocknetes Material ist nur mechanisch entfernbar. Bei Kontakt mit der Haut sofort mit viel klarem Wasser abspülen. Bei der Verarbeitung geeignete Schutzkleidung und Brille tragen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser ausspülen ggf. Arzt konsultieren.

Bitte gültiges Sicherheitsdatenblatt beachten.

GISCODE: D1

Lagerung:

Im geschlossenen Originalgebinde bei frostfreier, trockener und fachgerechter Lagerung mind. 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltenden Merkblättern und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zu Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit

16.05.2023 | OX

oxiegen GmbH

Hohe Kamp 23
33175 Bad Lippspringe

Telefon +49 5252 977717-0
Telefax +49 5252 977717-9

info@oxiegen.de
www.oxiegen.de

Für technische Fragen:
Anwendungstechnik

Telefon +49 5252 977717-24

technik@oxiegen.de



Dein Ansprechpartner
in der Nähe



Hilfestellung beim Verarbeiten?
Anwendungsvideos von oxiegen!